



MACRESUR

MORERA & VALLEJO INDUSTRIAL

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO		 MORERA & VALLEJO INDUSTRIAL
ACU10201401	L.D. INCOLORO 2C	FECHA: Marzo 2018
DURACIÓN: 2 CAMPAÑAS		ASPECTO: INCOLORO
Propiedades	Unidades	Norma
Espesor	180 micras	UNE 13.206
Tracción en punto de rotura (DL/DT)	19-18N/mm ²	EN-ISO 527
Elongación final (DL/DT)	500-550%	EN-ISO 527
Impacto al dardo	550gr	EN-ISO 7765
Transmisión global de luz visible	82%	EN 2155
Transmisión de luz difusa	27%	EN 2155
Características principales <ul style="list-style-type: none">Lámina de PEBD estabilizada con aditivos UV (base Hals), fabricada con tecnología tricapa para mejorar sus propiedades ópticas y mecánicas. Destaca por una altísima transmisión de luz, unas muy buenas propiedades mecánicas y una buena resistencia a la degradación solar.		
Presentación del producto <p>Ancho: hasta 14 metros; Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno. Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su fabricación. Para bobinas de gran peso, se puede presentar el producto con tubo de hierro ó tubo de PVC.</p>		

Estos valores estan medidos en nuestros laboratorios a titulo indicativo, no pueden en ningun caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no hayan sido respetadas.

RADIACION	DURACION
80-100 Kly	3A
100-120 Kly	3C
120-140 Kly	2A
140-160 Kly	2 C
160-180 Kly	1A
>180 Kly	1C